

MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LA BANDA DE RODADO, TALÓN Y COSTILLA DE LOS NEUMÁTICOS OTR, DE MANERA QUE ÉSTE PUEDA VOLVER A OPERACIÓN EN UN CORTO PLAZO.



REPARACIÓN EN TERRENO



FÁCIL APLICACIÓN



LISTO EN 1 HORA



DUREZA

76-80 SHORE A

MODULO 100% PSI

550

MODULO 300% PSI

780

ELONGACIÓN

520

ABRASIÓN (mm³)

100

RESINA FOURTHANE
CATALIZADOR
IMPRIMACIÓN
AGENTE DE LIMPIEZA

GUANTES DE LATEX
MEZCLADOR
PINCEL

KIT 750 gr.